

ВЫСОКОВЯЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДЯЩАЯ ПАСТА КПТД-4 (ЖИДКАЯ ТЕРМОПРОКЛАДКА)



ЖИДКАЯ ТЕРМОПРОКЛАДКА — это инновационный материал, который сочетает в себе свойства термопасты и обычных термопрокладок. Она представляет собой вязкую массу, способную заполнять относительно большие зазоры между нагревающимися элементами и охлаждающими поверхностями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Компьютеры, мобильные и игровые устройства
- Модули управления и источники питания
- Оборудование для преобразования энергии
- Силовые полупроводниковые приборы
- Модули памяти

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Обеспечивает эффективный отвод тепла от источника к приемнику
- Не изменяет микрогеометрию поверхности источника и приемника тепла при монтаже
- Не оказывает коррозионного воздействия
- Имеет длительный ресурс работы
- Эффективно наносится на поверхность и легко деформируется
- Не изменяет свои физико-механические свойства в процессе эксплуатации

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОПРОКЛАДКИ



■ СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ ■



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Паста КПТД	Норма по ТУ РБ 100009933.004-2001 изм.11	Методы контроля
Внешний вид	Однородная вязко-пластичная масса серого цвета без механических примесей	ГОСТ 20841.1
Плотность, г/см³	2,8-2,9	ASTM D792
Пенетрация	186-203	ASTM D217
Коррозионное воздействие	Отсутствие зелени на медной пластинке	ГОСТ 9080
Теплопроводность, Вт/(м·К), не менее	7,7	ASTM D 5470
Удельное термическое сопротивление (термоинтерфейс), (К°см²)/Вт, не более	0,3	ASTM D5470

КОНТРОЛЬ СВОЙСТВ В АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ



Научно-исследовательская лаборатория ОДО Евролиния прошла оценку компетентности на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 со стороны национального органа по аккредитации Республики Беларусь. Лаборатория получила аккредитацию в Национальной системе аккредитации (аттестат аккредитации №ВУ/112 2.5566).

ФАСОВКА В ПЭТ И ЖЕСТЯНЫЕ БАНКИ

Вес: 100 г, 150 г,
250 г, 500 г, 1000 г



105064, г. Москва,
Нижний Сусальный пер. 5
стр.12, этаж 1, к. 7

+7 (495) 729-5924 (офис)
+7 (985) 207-9037 (моб)

kptd-m.ru
info@kptd-m.ru



СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ